

## تأثير اختلاف نسبة خلط الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا على جودة الحياكة

وسام محمد إبراهيم محمد، فاطمه مصطفى عبدالحميد<sup>١</sup>

### الملخص العربي

يهدف البحث الحالي إلى تحليل أنواع ألياف الليكرا ونسب خلطها المختلفة مع الأقمشة القطنية، تحديد تأثير نسب الخلط المختلفة لألياف الليكرا على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة القطنية، تحديد أهم المشكلات التي تواجه مصنعي الملابس الجاهزة من الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا، التوصل إلى الأساليب العلمية الصحيحة لتشغيل الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا بنسب خلط مختلفة في الملابس الجاهزة، وتحديد الخواص الطبيعية والميكانيكية المؤثرة على جودة حياكة الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا بنسب خلط مختلفة قياس أثر المتغيرات (الخامة- غرز الحياكة- نمره خيط الحياكة) على جودة الحياكة الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا بنسب خلط مختلفة، وضع بعض المقترحات لمعالجة المشكلات التي تواجه تشغيل وإنتاج الملابس المصنوعة من الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا بنسب خلط مختلفة، وتكونت عينة البحث من أربعة أنواع من الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا بنسب خلط مختلفة (بولي استر/ ليكرا، قطن/ ليكرا) بنسب خلط في خيط اللحمة (١٠%، ١٥%) وكانت نسبة خلط خيوط السداء (قطن ١٠٠%).

واشتملت ادوات البحث على الأجهزة الخاصة بالاختبارات المعملية للخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا، كما تضمنت استبيان موجه لمصنعي الملابس الجاهزة المصنوعة من الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا للتعرف على مشكلات حياكتها.

ومن أهم نتائج البحث وجود دلالة معنوية لتأثير نسب خلط الليكرا بالأقمشة القطنية المخلوطة للعوامل محل الدراسة (نوع غرزة الحياكة، نمره خيط الحياكة) على متانة الحياكة، فقد اتضح تفوق غرزة الحياكة ٣٠١ Is على بقية الغرز المتناولة بالدراسة من حيث متانة الحياكة، كما اتضح ان افضل نمره

خيط الحياكة هي ٣/٣٠، كذلك جاءت نتائج انزلاق الحياكة على العوامل محل الدراسة، فقد اتضح تفوق غرزة الحياكة ٣٠١ Ss على بقية الغرز المتناولة بالدراسة من حيث مقاومة انزلاق الحياكة، كما اتضح ان افضل نمره خيط الحياكة هي ٣/٣٠.

ومن أهم توصيات الدراسة الاستفادة من نتائج البحث في مجال صناعة الملابس الجاهزة لرفع مستوى جودة المنتجات النهائية من الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا عن طريق التعرف على افضل نوع غرزة وافضل نمره خيط حياكة، وتعميق وتوسيع الدراسات في اتجاه جودة الحياكات وذلك لتأكيد معايير الجودة والوصول إلي المستوي المطلوب، والربط بين الهيئات والمنظمات الأكاديمية وبين الشركات ومصانع الملابس الجاهزة من خلال التطبيقات البحثية للوصول إلي أفضل أداء للملابس المصنوعة من الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا.

الكلمات المفتاحية: أقمشة- جودة الحياكة- الليكرا

### المقدمة والمشكلة البحثية

تعتبر صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات التي تلعب دوراً حيوياً في اقتصاديات الدول النامية وخاصة جمهورية مصر العربية، ولذلك أعطتها الدولة اهتماماً كبيراً للنهوض بتلك الصناعة وتحتاج صناعة الملابس الجاهزة في ظل المتغيرات التنافسية العالمية في وقتنا الراهن إلى توجيه العلم والتكنولوجيا للنهوض بهذه الصناعة (سوسن عبداللطيف، محمد الب الجاهزة بأنواعها المختلفة وتمشياً مع خطوط الموضة اتجهت صناعة الملابس الجاهزة إلى استخدام الأقمشة المطاطة لأنواع عديدة من المنتجات، مما أدى إلى توجيه منتجي ماكينات الحياكة وخيوط الحياكة إلى تطوير الماكينات

<sup>١</sup> قسم الملابس والنسيج كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة حلوان

استلام البحث في ١ مارس ٢٠١٦، الموافقة على النشر في ١٦ مارس ٢٠١٦

أصبحت تخلط مع جميع أنواع الأقمشة الطبيعية والصناعية لتشمل المنسوج والتريكو، فتكون الملابس المنتجة من هذه الخامات بها سهولة وراحة لحركة الجسم مع الاحتفاظ بشكلها الأصلي، ولكي يتحقق ذلك فهناك عمليات يمر بها المنتج الملبسي حتى يصل إلى أيدي المستهلكين بجودة عالية لذا يجب التعامل مع هذه النوعية من الأقمشة معاملها خاصة أثناء تشغيلها في عملية الحياكة، فمن أهم العوامل التي تتوقف عليها جودة حياكة الأقمشة المخلوطة بالليكرا سواء كانت أقمشة منسوجة أو تريكو هي: نوع القماش، خيط الحياكة، إبرة الحياكة، غرز الحياكة، وصلات الحياكة (أيمن السيد محمد السيد-٢٠٠١).

أن قابلية الحياكة هي حياكة بدون مشاكل ولا بد من تحقيق كفاءة عالية في الحياكة لتحقيق القوة والتحمل والامان والراحة للملبس وايضا المحافظة على الاحتفاظ بالشكل، ويتضح من أهمية كفاءة الحياكة في مدى التأثير السيء الذي يحدثه وجود غرز مقطوعة أو وجود شد على خط الحياكة على شكل وجود المنتج النهائي (نجلاء عبد الخالق-٢٠٠٤)، ولذلك يجب عند تصنيع الأقمشة المطاطة الإعداد الصحيح لعوامل الحياكة حيث أنه غالبا ما تكون ظروف الانتاج معدة للخامات غير المطاطة والتي لا تتغير عند التعامل مع الأقمشة المطاطة.

وقد قامت الباحثة بإجراء دراسة استطلاعية على عدد من مصانع الملابس الجاهزة التي تستخدم الأقمشة المطاطة وإعداد استبيان للتعرف على اهم المشكلات التي تواجه مصنعي الملابس من الأقمشة المطاطة ونقل من مستوى الجودة للمنتج النهائي وتبين من خلال نتائج الدراسة الاستطلاعية وجود بعض المشكلات الفنية المتعلقة بكفاءة حياكة الأقمشة المطاطة وارتباط ذلك ببعض عوامل التشغيل كنوع القماش ونوع خيط الحياكة ونوع غرز ووصلات الحياكة.

وتكنولوجيا الحياكة لتلائم مع هذا التطور ولإمكان انتاج الملابس الجاهزة على المستوى المطلوب من الجودة (بهاء الدين إسماعيل رأفت، عايذة على الزرقا-١٩٩٢)، فالجودة في اللغة تعنى العطاء الواسع والأداء الجيد الذى يبلغ مبلغاً فائقاً من الإتقان فيقول الرسول الكريم صل الله عليه وسلم: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه" وإتقان العمل يعنى إجادته بأفضل السبل و أعلى المواصفات المطلوبة(عبد المولى الصديق-٢٠١٠)

إن الإنتاج العالمي من الألياف الطبيعية محدود ولا يتمشى مع الزيادة السريعة في عدد السكان وعلى ذلك ولدت الحاجة إلى إدخال الألياف الصناعية باستخدام طرق تكنولوجية حديثة تعتمد على النظريات العلمية لتستخدم بمفردها أو مخلوطة مع الألياف الطبيعية لإستكمال النقص في خواص هذه الألياف وسد الحاجة المتزايدة للإنسان بأسعار مناسبة، وقد جاء الإتجاه المتزايد نحو إستخدام الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية أو المخلوطة نتيجة لإقبال المستهلك عليها نظرا لخصائصها المميزة التي من أهمها مقاومة الكرمشة والمتانة بالإضافة إلى إعطاء المظهر الجميل والشعور بالراحة وسهولة الحركة، إلى جانب سهولة العناية وهى خصائص تتوافر في الألياف المخلوطة أكثر منها في الألياف الطبيعية وهذه الأقمشة تحتاج إلى معاملة خاصة في تصنيعها(محمد حسن -٢٠٠١).

فتعتبر الليكرا من اهم مستحدثات التكنولوجيا العالمية المعاصرة والتي كان لها الفضل الأول في امكانية تصميم وانتاج أقمشة وملابس جاهزة تتميز بقدر عالي من التحكم المطاطي ويترتب على ذلك توفير أعلى قدر من الراحة الحركية للملابس(دعاء فوزي عبد الخالق-٢٠٠٢).

فقد ساعدت ألياف الليكرا على تغيير اتجاه الموضة بأكملها عن طريق تقديم الملمس والشكل والملائمة التي كان يحلم بها المصممون (نجلاء عبد الخالق-٢٠٠٠) حيث

٦- وضع مقترحات لمعالجة المشكلات التي تواجه تشغيل وإنتاج الملابس الجاهزة من الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا.

### أهمية البحث

- ١- مواكبة التطورات السريعة المتلاحقة في مجال إنتاج الأقمشة بوجه عام والأقمشة المطاطة بوجه خاص.
- ٢- تقديم مقترحات لبعض المشكلات التي تواجه مصنعي الملابس الجاهزة من الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا.
- ٣- الاستفادة من نتائج البحث في تطوير بعض المقررات التي تدرس بقسم الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد المنزلي والكليات الفنية المناظرة.

تعريف بعض مصطلحات البحث العلمية والإجرائية:

### أقمشة Fabrics:

مصطلح يطلق على جميع الأقمشة المنتجة بالوسائل المختلفة مثل التريكو، اللباد (عبد المنعم صبري-١٩٧٥).

### الجودة Quality:

- صار جيداً فهو جيد (المعجم الوجيز-١٩٩١).
- تعرف بأنها هي ترجمة احتياجات وتوقعات العملاء بشأن المنتج إلى خصائص محددة تكون أساساً لتصميم المنتج، وتقديمه إلى العميل، بما يوافق حاجاته وتوقعاته (سوسن عبد اللطيف، محمد البدري - ٢٠٠٣).

### الحياسة Seam:

- حاك الثوب أي نسجه (المعجم الوسيط- ٢٠٠٤).
- وصل قطعتين من القماش بالقرب من طرفها (Textile Glossary-2001).
- شبك أطراف القماش بعضها ببعض باستعمال الإبرة والفتلة (عبد المنعم صبري- ١٩٧٥).
- عملية ضم للأجزاء المكونة للقطعة النهائية المراد إنتاجها مع بعضها بواسطة خيط أو مجموعة من الخيوط

لذا كان اتجاه البحث نحو دراسة المشكلات التي تواجه مصنعي الملابس الناتجة من تشغيل الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا بنسب خلط مختلفة لوضع الحلول والأساليب العلمية الصحيحة بالاستناد إلى المواصفات القياسية التي توضح تصنيفات غرز الحياكة وأنواع وصلات الحياكة وكذلك مظهرية تجعد الحياكات والاختبارات الخاصة بالأقمشة والحياكات ومن تلك المواصفات (ISO,ASTM,BSI,AATCC) في تشغيل هذه النوعيات من الأقمشة مما ينعكس على تحسين جودة المنتج النهائي لتلبية احتياجات وتطلعات المستهلكين.

لذا مشكلة البحث تجيب على التساؤلات التالية:

- ١- ما تأثير الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا بنسب خلط مختلفة على جودة الحياكة؟
- ٢- ما تأثير بعض عناصر التشغيل على جودة حياكة الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا بنسب خلط مختلفة؟

### أهداف البحث

- ١- تحليل أنواع ألياف الليكرا ونسب خلطها المختلفة مع الأقمشة القطنية.
- ٢- تحديد تأثير نسب الخلط المختلفة لألياف الليكرا على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة القطنية.
- ٣- تحديد أهم المشكلات التي تواجه مصنعي الملابس الجاهزة من الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا.
- ٤- التوصل إلى الأساليب العلمية الصحيحة لتشغيل الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا بنسب خلط مختلفة في صناعة الملابس الجاهزة، وتحديد الخواص الطبيعية والميكانيكية المؤثرة على جودة حياكة الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا بنسب خلط مختلفة.
- ٥- قياس أثر المتغيرات (الخامة-غرز الحياكة-نمرة خيط الحياكة) على جودة الحياكة الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا بنسب خلط مختلفة.

**قوة شد الحياكة Seam Strengh:**

الحمل المطلوب لقطع الحياكة المعده

(ASTM D1683-2011).

**مقاومة انزلاق الحياكة Seam Slippage:**

هي انزلاق خيوط السداء فوق خيوط اللحمة أو العكس كنتيجة لعملية السحب في الأقمشة وينتج من الانزلاق ازاحة علي جانبي خط الحياكة تعبر عن فتحة الحياكة (ISO 13936/2-2004).

**منهج البحث:**

يتبع البحث الحالي المنهج التجريبي (المعملي) لإجراء التجارب المعملية على الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا بنسب خلط مختلفة لتحديد خواصها الطبيعية والميكانيكية من خلال إجراء مجموعة من الاختبارات علي العينات التي تمت حياكتها من الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا.

**العينة:**

١- مجموعة من مصانع الملابس الجاهزة وعددها (١٠) مصانع داخل ج.م.ع لإجراء الدراسة الاستطلاعية للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه مصنعي الملابس الجاهزة من الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا بنسب مختلفة من الخلط.

٢- أربع أنواع من الأقمشة القطنية المنسوجة المخلوطة بالليكرا بنسب خلط مختلفة كما موضح بالجدول رقم (١).

**أدوات البحث:**

تضمنت أدوات البحث علي ما يلي:

١- استبيان موجه لمصنعي الملابس الجاهزة المصنعة من الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا بنسب خلط مختلفة للتعرف على مشكلات حياكتها.

باستخدام ماكينات الحياكة (بهاء الدين إسماعيل، عايده الزرقا- ١٩٩٢).

- عملية تثبيت قطعتين من القماش أو أكثر باستخدام خيط واحد أو أكثر من خيوط الحياكة إما يدوياً أو ميكانيكياً ولكي تحقق جودة الملابس لأبد من توافر جودة الحياكة حيث أنها تلعب دوراً كبيراً في شكل وجودة المنتج النهائي (أيمن السيد محمد السيد - ٢٠٠١).

**جودة الحياكة Sewing Quality:**

وتعرفها الباحثة بأنها هي الأساليب العلمية السليمة لتجميع أجزاء الملابس أو أي منتج آخر باستخدام أنواع من غرز الحياكة وأنواع من وصلات الحياكة باستخدام خيط واحد أو أكثر من خيوط الحياكة التي تناسب هذا المنتج طبقاً للمواصفات القياسية التي تصنف هذه الأنواع.

**خيوط الليكرا المطاطة Lycra Yarns:**

خيوط مطاطة مصنعة من مادة البولي يوريثين وبها خاصية المطاطية العالية التي تصل إلى ٧٠٠%.

**خيوط الليكرا المحورية Core-Spun Yarns:**

خيوط ليكرا مغطاة بالقطن أو الصوف (كمحور للخيوط) بغرض التحكم في خواصها مثل الملمس ونسبة المطاطية.

**خيوط الليكرا المغطاة بالقطن Covered Yarns:**

تستخدم خيوط الليكرا المغطاة بالقطن للحد من نسبة المطاطية العالية الموجودة بها وتحسين الملمس الخارجي لهذه الخيوط بالنسبة للأفراد الذين يشكون من الحساسية المفرطة والأمراض الجلدية عند استخدام الألياف الصناعية خاصة في الملابس الداخلية والخيوط المغطاة بالقطن لا تتعدى نسبة الليكرا فيها من ٣% - ١٠% وتستخدم في أقمشة النسيج وأقمشة التريكو لعمل الملابس الداخلية والخارجية على السواء وغيرها من الاستخدامات (المواصفة المصرية القياسية م.ق.م ٣٣٤٠).

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر اختلاف نمر وتجهيز ونوع خيوط الحياكة على قوة شد الحياكة للأقمشة المستخدمة في صناعة الملابس الجاهزة في ج.م.ع وتم اختيار خمسة أنواع من الأقمشة المنسوجة والتريكو بتراكيب نسجيه مختلفة وأربعة أنواع من خيوط الحياكة بنمر مختلفة وأجريت عليها الاختبارات المعملية، وبعد إجراء عملية الحياكة تم قياس قابلية الحياكة وخواص الغرزة المناسبة، وأظهرت النتائج إلى وجود علاقة طردية بين قوة شد خيط الحياكة وعدد الغرز في السننيمتر وذلك لجميع الخامات ونمر الخيوط المستخدمة، ووجود علاقة عكسية بين كفاءة الحياكة ونمر الخيط المستخدم وذلك لجميع خامات ونمر الخيوط المستخدمة.

٢- دراسة (صفية عبدالعزيز قطب - ٢٠٠٧) بعنوان تأثير بعض متغيرات الحياكة على خواص وصلات حياكة بعض أقمشة البطانات" بحث منشور-مجلة الإسكندرية للتبادل العلمي-كلية الزراعة-جامعة الإسكندرية.

تناولت الدراسة بيان مدي تأثير بعض متغيرات الحياكة المتمثلة في ضغط القدم الدواس، ونمرة إبرة الحياكة، وعدد غرز الحياكة في السننيمتر علي خصائص وصلات الحياكة لبعض أقمشة البطانات موضع الدراسة، فاختيرت ثلاث أنواع من أقمشة البطانات من السوق المحلي، واجريت عليها اختبارات معملية لمعرفة خواصها الطبيعية والميكانيكية، ثم حياكتها لدراسة تأثير متغيرات البحث عليها، فأظهرت النتائج وجود علاقة معنوية بين متغيرات الحياكة وخواص الوصلات.

٢-الأجهزة الخاصة بالاختبارات المعملية لتحديد الخواص الطبيعية والميكانيكية لجودة حياكة الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا بنسب خلط مختلفة.

#### حدود البحث:

اقتصرت البحث علي ثلاثة من المتغيرات المراد قياس أثرها علي جودة الحياكة وهي كالتالي:

#### ١- الخامات:

أربعة أنواع من الأقمشة القطنية المنسوجة المخلوطة بالليكرا بنسب خلط مختلفة كما بالجدول (١).

#### ٢- غرز الحياكة:

- غرزة الحياكة المقفلة (٣٠١) مع استخدام وصلتي الحياكة: البسيطة (Ss) والمترابكة (Ls).

- غرزتي ماكينة الأوفرلوك رقم (٥١٤) أربعة فتلة (٥١٦) خمسة فتلة.

#### ٣- نمرة خيط حياكة:

نمرتين من خيوط الحياكة رقم (٢/٤٠)، (٣/٣٠) وقد تم تحديد نمر خيط الحياكة لأنهم الأكثر استخداماً وشيوعاً في حياكة الأقمشة في مصانع الملابس الجاهزة.

#### الدراسات السابقة:

١- دراسة فاطمة علي متولي (١٩٩٢) بعنوان "تأثير اختلاف مواصفات خيوط الحياكة على قوة شد الحياكة لأقمشة الملابس" دكتوراة- كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان.

#### جدول ١. نسب خلط الأقمشة المتناولة بالبحث

الاختبارات	الخامات	الخامة الأولى	الخامة الثانية	الخامة الثالثة	الخامة الرابعة
نوع خامة خيط السداء	١٠٠% قطن	١٠٠% قطن	١٠٠% قطن	١٠٠% قطن	١٠٠% قطن
نوع خامة خيط اللحمه	١٠% بولي استر/ليكرا	١٥% بولي استر/ليكرا	١٥% بولي استر/ليكرا	١٥% قطن/ليكرا	١٠% قطن/ليكرا
نسبة خلط الليكرا في اللحمه	٧٧% قطن	٦٥% قطن	٦٥% قطن	٩٤% قطن	٩٧% قطن
نسبة خلط الخامه ككل	٢٢% بولي استر	٣٠% بولي استر	٥٥% بولي استر	٦% ليكرا	٣% ليكرا
	٢% ليكرا	٥% ليكرا	٥% ليكرا	٦% ليكرا	٣% ليكرا

تناولت الدراسة بيان مدى تأثير التركيب البنائي النسجي للأقمشة ذات الاستطالة العالية على الخواص الوظيفية وتقنية الحياكة لملاص المرأة الخارجية، فاستخدمت ثلاث أنواع من الخامات وكانت نوع خامة السداء قطن في جميع الأقمشة أما اللحمة فتم استخدام نوعان من الخامات لخيط اللحمة (بولي استر، ليكرا) وكانت الحدفات مرتبة كالآتي: ١ حدفة بولي استر: ١ حدفة ليكرا، احدفة بولي استر: ٣ حدفة ليكرا، احدفة بولي استر: ٥ حدفة ليكرا بأربع تراكيب نسجية هي (تقيل مبرد ٢/٢، تقيل مبرد منقوش، كريب بطريقة الزحف والدوران، مبرد مضفور)، وكانت متغيرات الحياكة: ثلاث خامات لخيط الحياكة (قطن، بولي استر، محوري)، ثلاث وصلات حياكة Ss-Ls-Bs، وثلاث كثافات لغرز الحياكة في وحدة القياس ٣،٤،٥، وبعد اجراء الاختبارات المعملية علي الأقمشة المحاكاة فقد توصلت الدراسة إلى أن القماش المنتج بالتركيب النسجي تقيل مبرد منقوش ولحمت بولي أستر وحدفة ليكرا وكثافة الغرز ٥ غرز/سم هو الأفضل لجميع الخواص الأدائية للأقمشة ذات الاستطالة العالية باستخدام خيط الحياكة البولي أستر ١٠٠% والوصلة الحياكة Ss.

٦- دراسة كل من إيريني سمير مسيحه وإيمان حامد محمود (٢٠١٢) بعنوان "تأثير بعض تقنيات الحياكة على الخواص الوظيفية لخامة الحرير الطبيعي" بحث منشور- مجلة علوم وفنون- جامعة حلوان- مجلد ٢٤- العدد الأول.

يهتم البحث بدراسة تأثير بعض تقنيات الحياكة من نوع غرز الحياكة (٣٠٤، ٤٠١، ٣٠١) ونوع وصلة الحياكة (الحياكة العادية، الحياكة الإنجليزية، الحياكة الفرنسية) ومستوى الشد لماكينة الحياكة (شد١، شد٢، شد٣) على الخواص الوظيفية لخامة الحرير الطبيعي وكفاءة حياكتها، ولقد استخدم خيط حياكة محوري قطن/بولي أستر نمره

٣- دراسة غادة إبراهيم أبو عيشة (٢٠٠٧) بعنوان "إمكانية تحقيق أنسب المعايير للتعبير عن قابلية الأقمشة للحياكة" دكتوراه- كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة المنوفية.

هدفت الدراسة لبيان مدى تحقيق أنسب المعايير لقابلية الأقمشة للحياكة من خلال نظام تكاملي بين عناصر الحياكة الثلاث (الخيط-القماش-الماكينة)، وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين وزن الخامة وكل من (مقاومة الاحتكاك، صلابة القماش، قوة شد القماش، ونسبة الاستطالة).

٤- دراسة فاطمة سعيد حسن الجوهري (٢٠٠٧) بعنوان: تحقيق المعايير العلمية لاستخدام الليكرا في إنتاج أقمشة الدنيم لملاص العمل". دكتوراه- كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان

تهدف الدراسة الى التعرف علي المواصفات والخواص التي يجب أن توجد في أقمشة الدنيم التي تساعد المنتج علي إنتاجها لتفي متطلبات الاستخدام، فقد استخدمت الدراسة ثلاث أنواع من الأقمشة ذات لحمت قطن، قطن/ليكرا، ليكرا، وأجريت عليها الاختبارات المعملية للتعرف على مدى تأثير الخواص الطبيعية والميكانيكية علي الأقمشة، فمن هذه الاختبارات التي استعانت بها الدارسة، وتوصلت نتائج الدراسة إلي أن أعلي قوة شد في اتجاه السداء واللحمة كانت لقماش ذا لحمت الليكرا يليه القماش ذا لحمت قطن/ليكرا وثم القماش ذا لحمت القطن فتزداد قوة الشد بزيادة نمر الخيط.

٥- دراسة سناء محمد عبد الوهاب (٢٠٠٨) بعنوان "تأثير بعض التراكيب البنائية المختلفة على تقنية الحياكة وتصميم الملابس الخارجية للمرأة من الأقمشة ذات الاستطالة العالية" دكتوراه - كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة المنوفية.

٨- دراسة Bharani M., Shiyamaladevi and Mahendra (2012) بعنوان:

تحديد خصائص قوة شد الحياكة ومقاومة انزلاق الحياكة للأقمشة القطنية المنسوجة وتجهيزها

“Characterization of Seam Strength and Seam Slippage on Cotton Fabric with Woven Structures and Finish” journal of ISCA, Vol 1(12)

هدفت الدراسة التعرف علي خصائص قوة شد الحياكة وانزلاق الحياكة علي الأقمشة القطنية فقد استخدم ثلاث تراكيب نسجية مختلفة (سادة، مبرد، أطلسي) وتمت معالجتها بالسليكون، وتم اجراء الاختبارات المعملية لتحديد الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة قبل حياكتها، ثم تم حياكة هذه الأقمشة بغرزة الحياكة المقلدة ٣٠١ ونوع الحياكة البسيطة Ss بواسطة ماكينة حياكة وقد تم اجراء الاختبارات المعملية الخاصة تحديد قوة شد الحياكة ومقاومة انزلاق الحياكة على الأقمشة قبل التجهيز بالسليكون وبعد التجهيز بالسليكون، وقد توصلت الدراسة إلي أن اختلاف نوع التركيب النسجي له تأثير فعال علي قوة شد الحياكة ومقاومة انزلاق الحياكة، وقد أثبتت النتائج أن التجهيز النهائي له علاقة وثيقة بجودة حياكة الأقمشة.

فروض البحث:

١- يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لنسب خلط الليكرا بالأقمشة القطنية المخلوطة محل الدراسة علي متانة حياكتها وينبثق من الفرض السابق اثنان من الفروض الفرعية هما كالتالي:

أ- يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لنسب خلط الليكرا بالأقمشة القطنية المخلوطة محل الدراسة علي متانة غرز الحياكة المتتولة الدراسة.

ب- يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لنسب خلط الليكرا بالأقمشة القطنية المخلوطة محل الدراسة علي متانة نمرتي خيط الحياكة المتتولة بالدراسة.

٢/٦٠ وإبرة حياكة نمرة ١٢ وكثافة غرزة ٤ غرزة في السننيمتر، وقد تم إجراء الاختبارات المعملية على العينات بعد حياكتها لمعرفة خواصها وعلاقتها بمتغيرات البحث، وتوصلت إلي أن الوصلة الإنجليزية أعلى القيم للخواص المقاسة يليها الوصلة الفرنسية ثم الوصلة العادية وذلك في جميع غرز الحياكة محل الدراسة، وسجلت الغرزة ٤٠١ أعلى القيم المقاسة يليها غرزة ٣٠٤ ثم الغرزة ٣٠١، وأعطى مستوي الشد ٣ أعلى القيم المقاسة يليه مستوي الشد اثم مستوي الشد ٢.

٧- دراسة عبير سليمان العساوي (٢٠١٠) بعنوان "تأثير تجهيز القابلية للحياكة على جودة حياكة الأقمشة القطنية المخلوطة بأنواع مختلفة من الليكرا" دكتوراة- كلية الاقتصاد المنزلي-جامعة المنوفية.

تناولت الدراسة دراسة تأثير التجهيز بالمنعمات على جودة حياكة الأقمشة القطنية المخلوطة بأنواع مختلفة من الليكرا وعلى قابليتها للحياكة، استخدام ثلاث أنواع من الليكرا في خيوط اللحمة (قطن ليكرا نمرة ٤٠ - بولي استر ليكرا نمرة ١٥٠ - نايلون ليكرا نمرة ٧٨) وكانت خيوط السداء قطن نمرة ٨٠ واستخدام ثلاث تراكيب نسجية (سادة - أطلس ١/٦ - مبرد ٢/١) واستخدام نوعين من التجهيزات بتركيزات مختلفة وتم مقارنة كفاءة الحياكة هذه الأقمشة قبل وبعد المعالجة، وتم إجراء اختبارات معملية على الأقمشة قبل حياكتها لتحديد خواصها واختبارات معملية بعد حياكة الأقمشة، وتم عمل نوعين من وصلات الحياكة في اتجاه السداء واللحمة وهما: حياكة عادية وحياكة متراكبة واستخدم نوع خيط الحياكة بولي استر ١٠٠% وإبرة كروية (point ball) نمرة ٨٠، توصلت الدراسة بأن مادة السيليلوب المنعمة بتركيز ٦ جم/لتر هي الأفضل في الاستخدام لتحقيق أفضل النتائج لكفاءة الحياكة وزيادة جودة قابليتها للحياكة.

ومعايره-مقص، يتم استخراج الخيوط عن طريق تنسيل مجموعة من خيوط السداء ومجموعة من خيوط اللحمية بأطوال معلومة عن طريق تحديد طولها باستخدام المسطرة المدرجة ويتم وضع هذه المجموعة من خيوط السداء واللحمة على ميزان إلكتروني لتحديد وزنها كل على حدها ويتم حساب نمرة الخيط طبقاً لنوع الترفيم المراد.

٢- **اختبار تقدير عدد الخيوط:** تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للموصفة القياسية الدولية ISO 7211/2 باستخدام طريقة العد بالعدسة وتكون عدسة مكبرة مثبتة علي قاعدة بها فتحة مربعة، يوضع القماش مفرد علي سطح أفقي ويوضع فوقه العدسة ويتم عد الخيوط.

٣- **اختبار تقدير سمك القماش:** تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة الأمريكية ASTM-D1777 باستخدام جهاز قياس السمك ذو أبعاد تتناسب الخامات النسجية وبه قرص ضاغط دائري الشكل.

٤- **اختبار قوة الشد والاستطالة:** تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة الأمريكية ASTM-D5035 ويتم تجهيز خمس عينات في اتجاه السداء وأخرى في اتجاه اللحمية ويراعى عند تجهيز العينات الابتعاد عن براسل القماش بمقدار ١٠/١ من عرض القماش وتكون أبعاد العينة المختبرة عرض ٥ سم × طول ٣٠ سم ويكون المسافة بين فكي جهاز الشد ٢٠ سم وبسرعة ثابتة ويتم تسجيل قراءات قوة الشد والنسبة المئوية للاستطالة القماش.

٥- **اختبار تحديد نسبة خلط الخامة:** تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية م.ق.م ٤٨٣٩/٢٠٠٥.

- **نتائج اختبارات الأقمشة المتناولة بالدراسة**

يتضح من الجدول (٢) لنتائج اختبارات الخواص الطبيعية والفيزيائية والكيميائية للخامات المتناولة بالدراسة، فيلاحظ أن النسبة للمئوية للاستطالة في اتجاه السداء تتراوح ما بين ١٥ : ٣٠%، أما النسبة المئوية للاستطالة في اتجاه

٢- يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لنسب خلط الليكرا بالأقمشة القطنية المخلوطة محل الدراسة علي مقاومة انزلاق الحياكة وينبثق من الفرض السابق اثنان من الفروض الفرعية هما كالتالي:

أ- يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لنسب خلط الليكرا بالأقمشة القطنية المخلوطة محل الدراسة علي مقاومة الانزلاق لغرز الحياكة المتناولة الدراسة.

ب- يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لنسب خلط الليكرا بالأقمشة القطنية المخلوطة محل الدراسة علي مقاومة الانزلاق لنمرتي خيط الحياكة المتناولة بالدراسة.

**إجراءات البحث:**

**أولاً: مواصفات الأقمشة المتناولة بالبحث:**

تم الحصول على الأقمشة الأربعة المتناولة بالبحث من مصنع الزيتون للصبغة والطباعة والتجهيز (الأسود)، ثم إجريت الاختبارات المعملية علي الخواص الطبيعية والكيميائية للخامات الأربعة من الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا بمعامل إختبارات الغزل والنسيج بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، طبقاً للمواصفات القياسية، وفيما يلي عرض وتوضيح للاختبارات المعملية المتناولة بالبحث:

- **اختبارات الخواص الطبيعية والفيزيائية والكيميائية:**

**اختبار وزن المتر المربع:** تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية ASTM-D3776 باستخدام ميزان إلكتروني حساس مدى الجهاز ٢٥٠ جرام ويتم تجهيز العينة بقصها بحيث تكون دائرية الشكل بأسطمة قطرها ١٠ سم ثم يتم وزنها ويتم ضرب النتيجة × ١٠٠ للحصول على وزن المتر المربع للقماش بالجرامات.

١- **اختبار تحديد النمرة التقريبية لخيوط السداء واللحمة:**

تم إجراء هذا الاختبار طبقاً للموصفة القياسية الدولية ISO 7211/5 ومن الأجهزة المستخدمة في هذا الاختبار: ميزان إلكتروني حساس-مسطرة مدرجة بالسنتيمتر

أما بالنسبة لخلط الخامات فنجد أن الخامتان الأولى والثانية علي التوالي (٧٧% قطن، ٢٢% بولي استر، ٢% ليكرا)، (٦٥% قطن، ٣٠% بولي استر، ٥% ليكرا)، أما الخامتان الثالثة والرابعة فهي علي التوالي (٩٤% قطن، ٦% ليكرا)، (٩٧% قطن، ٣% ليكرا)، وتم اختيار الخامات الأربعة السابقة لتفاوتهم في نسب خلط ألياف الليكرا المطاطة سواء قطن ليكرا فقط أو قطن بولي استر ليكرا لمعرفة تأثير تلك العوامل علي جودة الحياكة.

اللحمة تتراوح ما بين ٢٩: ١٠.٨% وهي نسبة مرتفعة في الخامتين الأولى والثانية ومتوسطة بالنسبة للخامة الثالثة وضعيفة بالنسبة للخامة الرابعة، ويرجع ذلك إلي اختلاف نسبة خلط ألياف الليكرا المطاطة في الخامات الأربعة كما يلاحظ أنه كلما زادت النسبة المئوية للاستطالة زادت قوة الشد في الخامات المتتالية بالدراسة، كما يتضح أن الخامات الأربعة محل الدراسة نوع خامة خيط السداء ١٠٠% قطن، أما بالنسبة لنوع خامة خيط اللحمة فكانت في الخامتين الأولى والثانية (بولي استر/ليكرا)، والخامتين الثالثة والرابعة (قطن/ليكرا) وتتراوح ما بين ١٠: ١٥%.

جدول ٢. نتائج اختبارات الخواص الطبيعية والفيزيقية والكيميائية للأقمشة

الاختبارات	الخامات	الخامة الأولى	الخامة الثانية	الخامة الثالثة	الخامة الرابعة
متوسط وزن المتر المربع (جم/م <sup>2</sup> )	٢٤٨	٢١٨	٢٦٠	٣٧٥	
متوسط نمرة خيط السداء (NEC)	٢/٢٠	٢/٢٤	٢/٣٢	٢/٢٠	
متوسط نمرة خيط اللحمة (NEC)	١/٦٣	١/٥٦	١/١٢	١/١٢	
متوسط عدد الخيوط في اتجاه السداء	٣١	٣٠	٣٦	٣٨	
متوسط عدد الخيوط في اتجاه اللحمة	٣٩	٤٦	١٩	٢٣	
متوسط سمك القماش (مم)	٠,٥٧	٠,٥٥	٠,٥٦	٠,٦٣	
متوسط قوة شد اتجاه السداء (kgf)	٥٢	٥٨	١١٧	١٥٧	
النسبة المئوية للاستطالة في السداء (%)	٢٣	٣٠	١٥	١٩	
قوة شد اتجاه اللحمة (kgf)	١١١	٩٥	٣٥	٦٨	
النسبة المئوية للاستطالة في اللحمة (%)	١٠.٨	١٠.٦	٣٦	٢٩	
نوع خامة خيط السداء	١٠٠% قطن	١٠٠% قطن	١٠٠% قطن	١٠٠% قطن	
نوع خامة خيط اللحمة	بولي استر/ليكرا	بولي استر/ليكرا	قطن/ليكرا	قطن/ليكرا	
نسبة خلط الليكرا في اللحمة	١٠%	١٥%	١٥%	١٠%	
نسبة خلط الخامة ككل	٧٧% قطن	٦٥% قطن	٩٤% قطن	٩٧% قطن	
	٢٢% بولي استر	٣٠% بولي استر			
	٢% ليكرا	٥% ليكرا	٦% ليكرا	٣% ليكرا	

جدول ٣. نتائج اختبار قوة شد الحياكة للخامات

الخامات	غززة ٣٠١ Ss		غززة Ls		غززة ٥١٤		غززة ٥١٦	
	خيط ١	خيط ٢	خيط ١	خيط ٢	خيط ١	خيط ٢	خيط ١	خيط ٢
الأولى	٣٨,٧٥	٣٩,٢	٤٠,٣٤	٤١,٧	٣٥,٣	٣٦,٨	٣٨,٠٤	٣٧,٧٤
الثانية	٤٠,٧٨	٤١,٩٦	٤٢,٣٧	٤٢,٨٥	٤٠,١٣	٤١,٤	٤٠,٨	٤١,٥٦
الثالثة	١٩,٨٥	٢١,٨	٢١,٨	٢٢,٣	١٨,٣	١٩,٨	١٨,٥٧	٢٠,٥٢
الرابعة	٣٧,٧٩	٣٨	٤٠,٣٣	٤١,٦٢	٣٤,٦	٣٧,٢	٣٨,١١	٣٩,٦٦

جدول ٤. نتائج اختبار مقاومة انزلاق الحياكة للخامات

الخامات	غززة ٣٠١ Ss		غززة Ls		غززة ٥١٤		غززة ٥١٦	
	خيط ١	خيط ٢	خيط ١	خيط ٢	خيط ١	خيط ٢	خيط ١	خيط ٢
الأولى	٢,٣	١,٧	٢	١,٨	٣	٢,٥	٣,٢	٢,٥
الثانية	٢,٢	٢	٣	٢,٥	٤	٣,٥	٧	٦
الثالثة	١,٧	١,٣	٢,٢	٢,٣	٤	٣,٥	٦	٦
الرابعة	١,٧	١,٤	٢,٥	٢,٢	٣	٢,٥	٣,٥	٣

مم/الدقيقة، وبعد ذلك يتم قياس عرض فتحة الحياكة بمسطرة مدرجة بالمليمتر.

وكانت عدد العينات المحاكاة من الأقمشة المتناولة بالدراسة (٦٤) عينة لدراسة تأثير اختلاف نسب خلط الأقمشة المخلوطة بالليكرا علي جودة الحياكة، حيث أمكن حساب عدد العينات عن طريق ضرب عدد المتغيرات المستقلة في عدد العوامل المستقلة كما يلي:

\* ٤(خامات) × ٤(غرز الحياكة) × ٢(نمر خيط حياكة) = ٣٢ عينة لإجراء اختبار قوة شد الحياكة.

\* ٤(خامات) × ٤(غرز الحياكة) × ٢(نمر خيط حياكة) = ٣٢ عينة لإجراء اختبار مقاومة انزلاق الحياكة.

وفيما يلي يتم عرض نتائج اختبار قوة شد ومقاومة انزلاق الحياكة لمتغيرات البحث (نوع الغرزة، نمره خيط الحياكة) بالنسبة للخامات الأربعة.

\* ملحوظة: خيط الحياكة نمره ٢/٤٠ يرمز له (خيط ١) خيط الحياكة نمره ٣/٣٠ يرمز له (خيط ٢)

يتضح من الجدول رقم (٣) لنتائج اختبار قوة شد الحياكة للخامات الأربعة المتناولة بالدراسة أن أعلى قوة شد للحياكة (متانة الحياكة) كانت للخامة الثانية (٦٥% قطن، ٣٠% بولي استر، ٥% ليكرا) بالنسبة للخامات الأربعة ويمكن تفسير ذلك بأن نمره خيط اللحمه للخامة الثانية أقل من نمره خيط اللحمه للخامة الأولى وكلما قلت نمره الخيط زاد سمك الخيط وبالتالي تزداد قوة الشد كما يرجع الى الاستطالة العالية للخامة الثانية عن الخامة الأولى، أما بالنسبة للخامة الثالثة والرابعة فنلاحظ تفوق الخامة الرابعة عن الخامة الثالثة من حيث قوة شد الحياكة ويمكن تفسير ذلك بأن نمره خيط اللحمه للخامة الرابعة أقل من نمره خيط اللحمه للخامة الثالثة وكلما قلت نمره الخيط زاد سمك الخيط وبالتالي تزداد قوة الشد.

## ثانياً: حياكة الأقمشة الفنية المخلوطة بالليكرا وإجراء الاختبارات المعملية:

قامت الباحثة بقص الخامات الأربعة لإجراء الاختبارات المعملية عليها لتحديد خواصها ومن هذه الاختبارات، اختبار تقدير قوة شد الحياكة واختبار تقدير مقاومة انزلاق الحياكة تحت تأثير حمل ثابت، طبقاً لطرق تجهيز العينات المنصوصة بالمواصفة القياسية لكل نوع اختبار.

### ١- اختبار قوة شد الحياكة:

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية ASTM 1683، فتم تجهيز عدد خمس عينات من القماش في اتجاه اللحمه وكانت عرض العينة ١٠٠ مم وبطول ٤٠٠ مم، وتم طي كل عينة علي بعد ١١٠ مم وعمل حياكة علي هذا الخط بالغرز المستخدمة في الدراسة، ثم إجراء الاختبار باستخدام فكي جهاز الشد ذا أبعاد (٢٥ مم × ٢ مم) و(٢٥ مم × ٤٠ مم) وتكون المسافة بين الفكين ١٠٠ مم، ويتم ضبط وضع العينة بشكل متماثل بين الفكين.

### ٢- اختبار مقاومة انزلاق الحياكة تحت تأثير حمل ثابت:

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 13936/2، فتم تجهيز خمس عينات من القماش في اتجاه اللحمه وكانت عرضها ١٠٠ مم وطولها ٢٠٠ مم، وتم طي العينة بحيث يكون الوجه من الداخل وعمل حياكة علي هذا الخط بالغرز المستخدمة في الدراسة، ثم إجراء الاختبار باستخدام فكي جهاز الشد ذا أبعاد (٢٥ مم × ٢ مم) و(٢٥ مم × ٤٠ مم) وتكون المسافة بين الفكين ١٠٠ مم، وضبط الجهاز علي حمل ثابت ١٢٠ نيوتن وتكون هذه القوة المطبقة علي العينة أثناء الاختبار، ثم توضع العينة بشكل متماثل بين الفكين ويتم الاختبار حتي يصل إلي أقصى قوة محددة، ثم يتم تخفيض الحمل تدريجيين حتي ٥ نيوتن بمعدل ثابت للاستطالة قدرة (٥±٥٠)

ينص علي: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لنسب خلط الليكرا بالأقمشة القطنية المخلوطة محل الدراسة علي متانة حياكتها وينبثق من الفرض السابق اثنان من الفروض الفرعية هما كالتالي:

- الفرض الفرعي الأول: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لنسب خلط الليكرا بالأقمشة القطنية المخلوطة محل الدراسة علي متانة غرز الحياكة المتناولة بالدراسة.

وللتحقق من صحة الفرض السابق تم تطبيق اختبار تحليل التباين ANOVA للخامات الأربعة المتناولة بالدراسة.

يشير الجدول (٥) إلي تحليل التباين لاختبار قوة الشد لمتغير الغرزة، فكانت قيمة (ف) للخامات الأربعة علي التوالي

جدول ٥. تحليل التباين للعوامل محل الدراسة على متانة غرز الحياكة (اختبار قوة الشد) بالأقمشة الأربعة المتناولة بالبحث

الخامات	الخيوط	متغير الغرزة	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجة الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
الخامة الأولى	خيوط ١	بين المجموعات	٣٢٢,٠٣٣	١٠٧,٣٤٤	٣	٢٥,٦٣٨	٠,٠١ دال
		داخل المجموعات	٣٣,٤٩٥	٤,١٨٧	٨		
		المجموع	٣٥٥,٥٢٨		١١		
	خيوط ٢	بين المجموعات	١٤٥٥,٥٩٠	٤٨٥,١٩٧	٣		
		داخل المجموعات	١٤٨,٦٦٣	١٨,٥٨٣	٨		
		المجموع	١٦٠٤,٢٥٣		١١		
الخامة الثانية	خيوط ١	بين المجموعات	٥٣٥,١٤٣	١٧٨,٣٨١	٣	١١,٧٧٦	٠,٠١ دال
		داخل المجموعات	١٢١,١٨٧	١٥,١٤٨	٨		
		المجموع	٦٥٦,٣٣٠		١١		
	خيوط ٢	بين المجموعات	١٤١٥,١٦٧	٤٧١,٧٢٢	٣		
		داخل المجموعات	٢٥١,٢٩٥	٣١,٤١٢	٨		
		المجموع	١٦٦٦,٤٦٢		١١		
الخامة الثالثة	خيوط ١	بين المجموعات	٢٥٦,٢٧٦	٨٥,٤٢٥	٣	٢٠,٤٠٣	٠,٠١ دال
		داخل المجموعات	٣٣,٤٩٥	٤,١٨٧	٨		
		المجموع	٢٨٩,٧٧١		١١		
	خيوط ٢	بين المجموعات	٦٤٩,٨٥٠	٢١٦,٦١٧	٣		
		داخل المجموعات	١٣١,٣٣٤	١٦,٤١٧	٨		
		المجموع	٧٨١,١٨٤		١١		
الخامة الرابعة	خيوط ١	بين المجموعات	١٥٢,١٧٠	٥٠,٧٢٣	٣	١١,٩١١	٠,٠١ دال
		داخل المجموعات	٣٤,٠٦٨	٤,٢٥٩	٨		
		المجموع	١٨٦,٢٣٨		١١		
	خيوط ٢	بين المجموعات	٧٥٧,٤٢٨	٢٥٢,٤٧٦	٣		
		داخل المجموعات	٩٧,٦٩٨	١٢,٢١٢	٨		
		المجموع	٨٥٥,١٢٦		١١		

الثلاثة علي التوالي (٢,٠٣٦, ٤,١٦٣, ٥,١١٩) وهي جميعها دالة إحصائياً عند مستوي دلالة (٠,٠١ أو ٠,٠٥) لصالح خيط الحياكة نمرة ٣/٣٠، أما الخامة الرابعة فكانت قيمة (ت) غير دالة إحصائياً.

يتضح من الجدول (٨) وجود تأثير ذو دلالة معنوية لاختبار قوة الشد لخيطي الحياكة محل الدراسة للعينات المحاكاة باستخدام الغرزة ٣٠١ Ls فكانت قيمة (ت) للخامات الأربعة علي التوالي (٣,٢٠٥, ٢,١٥٣, ٢,٥١٧, ٤,١٩٦) وهي جميعها دالة إحصائياً عند مستوي دلالة (٠,٠١ أو ٠,٠٥) لصالح خيط الحياكة نمرة ٣/٣٠.

يتضح من الجدول (٩) وجود تأثير ذو دلالة معنوية لاختبار قوة الشد لخيطي الحياكة محل الدراسة للعينات المحاكاة باستخدام الغرزة ٥١٤ فكانت قيمة (ت) للخامات الأربعة علي التوالي (٣,١١٢, ٣,٩٦٣, ٤,٠٢٧, ٧,٢١٨) وهي جميعها دالة إحصائياً عند مستوي دلالة (٠,٠١) لصالح خيط الحياكة نمرة ٣/٣٠.

يتضح من الجدول (١٠) وجود تأثير ذو دلالة معنوية لاختبار قوة الشد لخيطي الحياكة محل الدراسة للعينات المحاكاة باستخدام الغرزة ٥١٦ فكانت قيمة (ت) للخامة الأولى غير دالة إحصائياً، أما باقي الخامات الثلاثة فكانت قيمة (ت) علي التوالي (٣,٣١٧, ٥,٠٣٩, ٣,٨٢٩) وهي جميعها دالة إحصائياً عند مستوي دلالة (٠,٠١ أو ٠,٠٥) لصالح خيط الحياكة نمرة ٣/٣٠.

يتضح مما سبق وجود تأثير ذو دلالة معنوية لنسب خلط الليكرا بالأقمشة القطنية المخلوطة محل الدراسة علي متانة الحياكة لنمرتي خيط الحياكة، فكانت جميع نتائج قوة شد الحياكة أفضل عند استخدام خيط الحياكة نمرة ٣/٣٠ لما له من قوة تحمل لأنه بزيادة سمك خيط الحياكة تزداد قوة شد الخيط وبالتالي تزيد متانة الحياكة، وتتفق النتيجة السابقة مع نتائج دراسة كلا من (فاطمة متولي - ١٩٩٢)

(٢٥,٦٣٨, ٢٦,١١٠, ١١,٧٧٦, ١٥,٠١٧, ٢٠,٤٠٣)، وهي جميعها قيم دالة إحصائياً عند مستوي دلالة (٠,٠١)، ولمعرفة أفضل نوع غرزة بالنسبة لقوة الشد بالخامات الأربعة تم إجراء اختبار LSD للمقارنات المتعددة.

يشير الجدول (٦) الى دلالة الفروق بين المتوسطات لاختبار قوة الشد لغرز الحياكة المتناولة بالدراسة باستخدام اختبار LSD للمقارنات المتعددة، فكانت أفضل نوع غرزة حياكة بالنسبة للخامات الأربعة الغرزة رقم ٣٠١ Ls المتراكبة ثم يليها ٣٠١ Ss المسطحة ثم الغرزة رقم ٥١٦ تليها الغرزة رقم ٥١٤.

ويمكن تفسير النتيجة السابقة، لنتائج قوة شد الحياكة حيث تفوقت غرزة الحياكة رقم ٣٠١ Ls على باقيه الغرز المتناولة بالدراسة لما تتميز به من تداخل وتماسك، تتفق النتيجة السابقة مع دراسة كلا من (صفية عبد العزيز وآخرون - ٢٠٠٧)، دراسة (سناء محمد - ٢٠٠٨) التي أكدت على مدى تأثير غرز ووصلات الحياكة علي جودة أداء الحياكة، فالاختيار الجيد لنوع غرز ووصلات الحياكة طبقاً لطبيعة وخواص الخامة المحاكاة والغرض منها يحسن من جودة أداء الحياكة، وبذلك يتحقق صحة الفرض الفرعي الأول بالنسبة لمتغير الغرزة.

#### الفرض الفرعي الثاني:

ينص علي انه يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لنسب خلط الليكرا بالأقمشة القطنية المخلوطة محل الدراسة علي متانة الحياكة لنمرتي خيط الحياكة المتناولة بالدراسة.

وللتحقق من صحة الفرض السابق طبقت الباحثة اختبار T.Test للخامات الأربعة المتناولة بالبحث.

يتضح من الجدول (٧) وجود تأثير ذو دلالة معنوية لاختبار قوة الشد لخيطي الحياكة محل الدراسة للعينات المحاكاة باستخدام الغرزة ٣٠١ Ss فكانت قيمة (ت) للخامات

جدول ٦. دلالة الفروق بين المتوسطات لاختبار قوة الشد لغرز الحياكة المتناولة بالدراسة باستخدام اختبار LSD للمقارنات المتعددة

الخامات	الخياط	الغرز	غرزة ٣٠١ Ss	غرزة ٣٠١ Ls	غرزة ٥١٤	غرزة ٥١٦
الخامة الأولى	خيطة ١	م	٣٨,٧٥	٤٠,٣٤	٣٥,٣	٣٨,٠٤
		غرزة ٣٠١ "Ss"	-	-	-	-
		غرزة ٣٠١ "Ls"	**١,٥٩	-	-	-
		غرزة ٥١٤	**٣,٤٥	**٥,٠٤	-	-
		غرزة ٥١٦	*٠,٧١	**٢,٣	**٢,٧٤	-
	خيطة ٢	م	٣٩,٢	٤١,٧	٣٦,٨	٣٧,٧٤
		غرزة ٣٠١ "Ss"	-	-	-	-
		غرزة ٣٠١ "Ls"	**٢,٥	-	-	-
		غرزة ٥١٤	**٢,٤	**٤,٩	-	-
		غرزة ٥١٦	**١,٤٦	**٣,٩٦	*٠,٩٤	-
الخامة الثانية	خيطة ١	م	٤٠,٧٨	٤٢,٣٧	٤٠,١٣	٤٠,٨
		غرزة ٣٠١ "Ss"	-	-	-	-
		غرزة ٣٠١ "Ls"	**١,٥٩	-	-	-
		غرزة ٥١٤	*٠,٦٥	**٢,٢٤	-	-
		غرزة ٥١٦	٠,٠٢	**١,٥٧	*٠,٦٧	-
	خيطة ٢	م	٤١,٩٦	٤٢,٨٥	٤١,٤	٤١,٥٦
		غرزة ٣٠١ "Ss"	-	-	-	-
		غرزة ٣٠١ "Ls"	*٠,٨٩	-	-	-
		غرزة ٥١٤	*٠,٥٦	**١,٤٥	-	-
		غرزة ٥١٦	*٠,٤	**١,٢٩	٠,١٦	-
الخامة الثالثة	خيطة ١	م	١٩,٨٥	٢١,٨	١٨,٣	١٨,٥٧
		غرزة ٣٠١ "Ss"	-	-	-	-
		غرزة ٣٠١ "Ls"	**١,٩٥	-	-	-
		غرزة ٥١٤	**١,٥٥	**٣,٥	-	-
		غرزة ٥١٦	**١,٢٨	**٣,٢٣	٠,٢٧	-
	خيطة ٢	م	٢١,٨	٢٢,٣	١٩,٨	٢٠,٥٢
		غرزة ٣٠١ "Ss"	-	-	-	-
		غرزة ٣٠١ "Ls"	*٠,٥	-	-	-
		غرزة ٥١٤	**٢	**٢,٥	-	-
		غرزة ٥١٦	**١,٢٨	**١,٧٨	*٠,٧٢	-
الخامة الرابعة	خيطة ١	م	٣٧,٧٩	٤٠,٣٣	٣٤,٦	٣٨,١١
		غرزة ٣٠١ "Ss"	-	-	-	-
		غرزة ٣٠١ "Ls"	**٢,٥٤	-	-	-
		غرزة ٥١٤	**٣,١٩	**٥,٧٣	-	-
		غرزة ٥١٦	٠,٣٢	**٢,٢٢	**٣,٥١	-
	خيطة ٢	م	٣٨	٤١,٦٢	٣٧,٢	٣٩,٦٦
		غرزة ٣٠١ "Ss"	-	-	-	-
		غرزة ٣٠١ "Ls"	**٣,٦٢	-	-	-
		غرزة ٥١٤	*٠,٨	**٤,٤٢	-	-
		غرزة ٥١٦	**١,٦٦	**١,٩٦	**٢,٤٦	-

جدول ٧. دلالة الفروق بين المتوسطات لاختبار قوة الشد لنمرتي خيطي الحياكة محل الدراسة للعينات المحاكاة باستخدام الغرزة ٣٠١ SS

الخامات	الغرزة ٣٠١ Ss	م	انحراف معياري	قيمة (ت)	الدلالة
الخامة الأولى	خيط ١	٣٨,٧٥	١,٨٣٢	٢,٠٣٦	دال عند ٠,٠٥ لصالح خيط الحياكة ٣/٣٠
	خيط ٢	٣٩,٢	١,٩٩٦		
الخامة الثانية	خيط ١	٤٠,٧٨	٣,٦٥٨	٤,١٦٣	دال عند ٠,٠١ لصالح خيط الحياكة ٣/٣٠
	خيط ٢	٤١,٩٦	٢,١٥٧		
الخامة الثالثة	خيط ١	١٩,٨٥	٠,٩٥٨	٥,١١٩	دال عند ٠,٠١ لصالح خيط الحياكة ٣/٣٠
	خيط ٢	٢١,٨	١,٥٦٦		
الخامة الرابعة	خيط ١	٣٧,٧٩	١,٠٢٤	٠,٣٥٦	غير دال عند ٠,١٦٣
	خيط ٢	٣٨	١,٦٩٨		

و دراسة (عزيزة أحمد-٢٠١٢) التي أكدت على أهمية تأثير اختلاف نمر خيط الحياكة علي خواص الحياكة ووجود علاقة طردية بين نمره الخيط وقوة الشد أي أنه كلما زاد سمك الخيط زادت متانته، وبذلك يتحقق صحة الفرض الفرعي الثاني.

مما سبق يتضح تحقق الفرض الأول نتيجة بتحقيق الفرضين الفرعيين.

**الفرض الثاني:**

ينص علي: "يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لنسب خلط الليكرا بالأقمشة القطنية المخلوطة محل الدراسة علي مقاومة انزلاق الحياكة". وينبثق من الفرض السابق اثنان من الفروض الفرعية هما كالتالي:

و دراسة (عزيزة أحمد-٢٠١٢) التي أكدت على أهمية تأثير اختلاف نمر خيط الحياكة علي خواص الحياكة ووجود علاقة طردية بين نمره الخيط وقوة الشد أي أنه كلما زاد سمك الخيط زادت متانته، وبذلك يتحقق صحة الفرض الفرعي الثاني.

مما سبق يتضح تحقق الفرض الأول نتيجة بتحقيق الفرضين الفرعيين.

#### الفرض الثاني:

ينص علي: "يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لنسب خلط الليكرا بالأقمشة القطنية المخلوطة محل الدراسة علي مقاومة انزلاق الحياكة". وينبثق من الفرض السابق اثنان من الفروض الفرعية هما كالتالي:

- **الفرض الفرعي الأول:** "يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لنسب خلط الليكرا بالأقمشة القطنية المخلوطة محل الدراسة علي مقاومة انزلاق الحياكة لغير الحياكة المتناولة الدراسة".

وللتحقق من صحة الفرض السابق تم تطبيق اختبار تحليل التباين ANOVA للخامات الأربعة المتناولة بالدراسة.

يشير الجدول (١١) إلي تحليل التباين لاختبار مقاومة انزلاق الحياكة لمتغير الغرزة، فكانت قيمة (ف) للخامة الأربعة لنمرتي الخيط علي التوالي (١٠,٨٣٥، ١٠,٦٠٤)، (١٦,٧٥٦، ١٧,٢٠٧)، (١٣,٠٢٧، ٢٠,٩٥٤)، (١٣,٣٨٣، ١٣,٣٨٣)

ويمكن تفسير النتيجة السابقة، لنتائج انزلاق الحياكة حيث تفوقت غرزة الحياكة رقم ٣٠١ SS على باقيه الغرز المتناولة بالدراسة لما تتميز به من تداخل وتماسك، فكانت قيمة فتحة الحياكة أقل من الغرز الأخرى مما يعكس علي جودة أداء الحياكة، أما الغرزة ٥١٦ فكانت أكبر قيمة لفتحة الحياكة لما تتميز به الغرزة من مطاطية عالية مما تجعل انزلاق خيوط اللحمة فوق خيوط السداء أو العكس أكبر عن مثيلاتها من الغرز المتناولة بالدراسة، حيث تتكون غرزة ٥١٦ من (غرزة ٤٠١ و غرزة ٥٠٤).

تتفق النتيجة السابقة مع دراسة كلا من (صفية عبد العزيز-٢٠٠٧)، دراسة (سناء محمد-٢٠٠٨) التي أكدت علي مدى تأثير غرز ووصلات الحياكة علي جودة أداء الحياكة، فالاختيار الجيد لنوع غرز ووصلات الحياكة طبقاً

طبيعة وخواص الخامات المحاكاة والغرض منها يحسن من جودة أداء الحياكة، وبذلك يتحقق صحة الفرض الفرعي الأول بالنسبة لمتغير الغرزة. الفرض الفرعي الثاني:

ينص علي أن: "يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لنسب خلط الليكرا بالأقمشة القطنية المخلوطة محل الدراسة علي مقاومة انزلاق الحياكة لنمرتي خيط الحياكة المتتوالمة بالدراسة".

وللتحقق من صحة الفرض السابق تم تطبيق اختبار T.Test للخامات الأربعة المتتوالمة بالدراسة.

جدول ٨. دلالة الفروق بين المتوسطات لاختبار قوة الشد لنمرتي خيطي الحياكة محل الدراسة للعينات المحاكاة باستخدام الغرزة ٣٠١ LS

الخامات	الغرزة ٣٠١ Ls	م	انحراف معياري	قيمة (ت)	الدلالة
الخامة الأولى	خيط ١	٤٠,٣٤	١,٦٥٩	٣,٢٠٥	دال عند ٠,٠١
	خيط ٢	٤١,٧	٠,٨٨٧		
الخامة الثانية	خيط ١	٤٢,٣٧	١,٤٢٣	٢,١٥٣	دال عند ٠,٠٥
	خيط ٢	٤٢,٨٥	١,٨٩٠		
الخامة الثالثة	خيط ١	٢١,٨	٢,٦٢٥	٢,٥١٧	دال عند ٠,٠٥
	خيط ٢	٢٢,٣	٣,٠٥٧		
الخامة الرابعة	خيط ١	٤٠,٣٣	٢,٠٦٩	٤,١٩٦	دال عند ٠,٠١
	خيط ٢	٤١,٦٢	١,٤٦٣		

جدول ٩. دلالة الفروق بين المتوسطات لاختبار قوة الشد لنمرتي خيطي الحياكة محل الدراسة للعينات المحاكاة باستخدام الغرزة ٥١٤

الخامات	الغرزة ٥١٤	م	انحراف معياري	قيمة (ت)	الدلالة
الخامة الأولى	خيط ١	٣٥,٣	١,٢١٨	٣,١١٢	دال عند ٠,٠١
	خيط ٢	٣٦,٨	٢,٦٢٤		
الخامة الثانية	خيط ١	٤٠,١٣	٢,٥٧٨	٣,٩٦٣	دال عند ٠,٠١
	خيط ٢	٤١,٤	٣,٠٢١		
الخامة الثالثة	خيط ١	١٨,٣	٠,٩٥٩	٤,٠٢٧	دال عند ٠,٠١
	خيط ٢	١٩,٨	١,٢٠٧		
الخامة الرابعة	خيط ١	٣٤,٦	١,٦٦٧	٧,٢١٨	دال عند ٠,٠١
	خيط ٢	٣٧,٢	٢,٠٣٧		

جدول ١٠. دلالة الفروق بين المتوسطات لاختبار قوة الشد لنمرتي خيطي الحياكة محل الدراسة للعينات المحاكاة باستخدام الغرزة ٥١٦

الخامات	الغرزة ٥١٦	م	انحراف معياري	قيمة (ت)	الدلالة
الخامة الأولى	خيط ١	٣٨,٠٤	٤,٠٨٧	٠,٥٦٨	غير دال عند ٠,٣١٦
	خيط ٢	٣٧,٧٤	٣,٢٥٦		
الخامة الثانية	خيط ١	٤٠,٨	٣,٠٥٤	٢,٢١٧	دال عند ٠,٠٥
	خيط ٢	٤١,٥٦	٥,٦٢١		
الخامة الثالثة	خيط ١	١٨,٥٧	٢,٠٦٩	٥,٠٣٩	دال عند ٠,٠١
	خيط ٢	٢٠,٥٢	٣,٠٥٧		
الخامة الرابعة	خيط ١	٣٨,١١	٣,٥٢١	٣,٨٢٩	دال عند ٠,٠١
	خيط ٢	٣٩,٦٦	٥,٦٧٩		

جدول ١١. تحليل التباين للعوامل محل الدراسة على مقاومة الانزلاق لغرز الحياكة بالاقمشة الأربعة المتناولة بالبحث

الخامات	الخيوط	متغير الغرزة	مجموع المربعات	متوسط المربعات	درجة الحرية	قيمة (ف)	الدلالة
الخامة الأولى	خيوط ١	بين المجموعات	١٦٢١,٤٨٠	٥٤٠,٤٩٣	٣	١٠,٨٣٥	٠,٠١
		داخل المجموعات	٣٩٩,٠٥٨	٤٩,٨٨٢	٨		
		المجموع	٢٠٢٠,٥٣٨		١١		
الخامة الثانية	خيوط ٢	بين المجموعات	٥٥,٣٩٠	١٨,٤٦٣	٣	٤,٦٠٤	٠,٠١
		داخل المجموعات	٣٢,٠٨٢	٤,٠١٠	٨		
		المجموع	٨٧,٤٧٢		١١		
الخامة الثالثة	خيوط ١	بين المجموعات	١٦٢٦,٢٩٢	٥٤٢,٠٩٧	٣	١٦,٧٥٦	٠,٠١
		داخل المجموعات	٢٥٨,٨١٧	٣٢,٣٥٢	٨		
		المجموع	١٨٨٥,١٠٩	٢٥٨,٢٢٠	١١		
الخامة الرابعة	خيوط ٢	بين المجموعات	٧٧٤,٦٥٩	١٥,٠٠٧	٣	١٧,٢٠٧	٠,٠١
		داخل المجموعات	١٢٠,٠٥٤		٨		
		المجموع	٨٩٤,٧١٣		١١		
الخامة الأولى	خيوط ١	بين المجموعات	١٢٩٩,٥١٤	٤٣٣,١٧١	٣	١٣,٠٢٧	٠,٠١
		داخل المجموعات	٢٦٦,٠١٧	٣٣,٢٥٢	٨		
		المجموع	١٥٦٥,٥٣١		١١		
الخامة الثانية	خيوط ٢	بين المجموعات	١٩٧٣,٩٣١	٦٥٧,٩٧٧	٣	٢٠,٩٥٤	٠,٠١
		داخل المجموعات	٢٥١,٢٠٧	٣١,٤٠١	٨		
		المجموع	٢٢٢٥,١٣٨		١١		
الخامة الثالثة	خيوط ١	بين المجموعات	١٠٣٧,٢٤٣	٣٤٥,٧٤٨	٣	١٣,٣٨٣	٠,٠١
		داخل المجموعات	٢٠٦,٦٧٣	٢٥,٨٣٤	٨		
		المجموع	١٢٤٣,٩١٦		١١		
الخامة الرابعة	خيوط ٢	بين المجموعات	١٨٩٤,٩٠١	٦٣١,٦٣٤	٣	١١,٦٦٥	٠,٠١
		داخل المجموعات	٤٣٣,١٩٩	٥٤,١٥٠	٨		
		المجموع	٢٣٢٨,١٠٠		١١		

يتضح من الجدول (١٤) وجود تأثير ذو دلالة معنوية لاختبار مقاومة الانزلاق للعينات المحاكاة للخامات الأربعة المتناولة بالدراسة لغرزة ٣٠١  $L_s$  فكانت قيمة (ت) للخامة الثانية (٢,٤١٣) وهي دالة إحصائياً عند مستوي دلالة (٠,٠٥) وبالرغم من أن الدلالة لصالح خيط الحياكة ٢/٤٠ إلا أن مقاومة انزلاق للعينات المحاكاة لنمرة خيط الحياكة ٣/٣٠ أفضل مظهرياً وأقل في فتحة الحياكة ويمكن تفسير ذلك أن القيمة الإحصائية تكون دالة عند المتوسط الأعلى أما بالنسبة لقيم مقاومة الانزلاق تكون أفضل كلما قلت فتحة الحياكة، أما باقي الخامات فكانت قيمة (ت) علي التوالي (٠,٣٤٥، ٠,٥٦٠، ٠,٢٣٨) وهي جميعها غير دالة إحصائياً.

يشير الجدول (١٣) إلي وجود تأثير ذو دلالة معنوية لاختبار مقاومة الانزلاق للعينات المحاكاة للخامات الأربعة المتناولة بالدراسة لغرزة ٣٠١  $S_s$  فكانت قيمة (ت) للخامة الأولى (٢,٤٧٨) وهي دالة إحصائياً عند مستوي دلالة (٠,٠٥) وبالرغم من أن الدلالة لصالح خيط الحياكة ٢/٤٠ إلا أن مقاومة انزلاق للعينات المحاكاة لنمرة خيط الحياكة ٣/٣٠ أفضل مظهرياً وأقل في فتحة الحياكة ويمكن تفسير ذلك أن القيمة الإحصائية تكون دالة عند المتوسط الأعلى أما بالنسبة لقيم مقاومة الانزلاق تكون أفضل كلما قلت فتحة الحياكة، أما باقي الخامات فكانت قيمة (ت) علي التوالي (٠,٣٣٥، ٠,٥١٩، ٠,٢٠١) وهي جميعها غير دالة إحصائياً.

جدول ١٢. دلالة الفروق بين المتوسطات لاختبار قوة الشد لغرز الحياكة المتناولة بالدراسة باستخدام اختبار LSD للمقارنات المتعددة

الخامات	الغرزة	غرزة ٣٠١ Ss	غرزة ٣٠١ Ls	غرزة ٥١٤	غرزة ٥١٦	
الخامة الأولى	م	٢,٣	٢	٣	٣,٢	
	خيط ١	غرزة ٣٠١ "Ss"	-	-	-	
		غرزة ٣٠١ "Ls"	٠,٣	**١	-	
		غرزة ٥١٤	*٠,٧	-	-	
		غرزة ٥١٦	*٠,٩	**١,٢	٠,٢	
	م	١,٧	١,٨	٢,٥	٢,٦	
	خيط ٢	غرزة ٣٠١ "Ss"	-	-	-	
		غرزة ٣٠١ "Ls"	٠,١	*٠,٧	-	
		غرزة ٥١٤	*٠,٨	-	-	
		غرزة ٥١٦	*٠,٩	*٠,٨	٠,١	
	م	٢,٢	٣	٤	٧	
	الخامة الثانية	خيط ١	غرزة ٣٠١ "Ss"	-	-	-
		غرزة ٣٠١ "Ls"	*٠,٨	**١	-	
		غرزة ٥١٤	**١,٨	**١	-	
		غرزة ٥١٦	**٤,٨	**٤	**٣	
م		٢	٢,٥	٣,٥	٦	
خيط ٢		غرزة ٣٠١ "Ss"	-	-	-	
		غرزة ٣٠١ "Ls"	*٠,٥	**١	-	
		غرزة ٥١٤	**١	**١	-	
		غرزة ٥١٦	**٤	**٣,٥	**٢,٥	
م		١,٧	٢,٢	٤	٦	
الخامة الثالثة		خيط ١	غرزة ٣٠١ "Ss"	-	-	-
			غرزة ٣٠١ "Ls"	*٠,٥	**١,٨	-
		غرزة ٥١٤	**٢,٣	**١,٨	-	
		غرزة ٥١٦	**٤,٣	**٣,٨	**٢	
	م	١,٣	٢,٣	٣,٥	٦,١	
	خيط ٢	غرزة ٣٠١ "Ss"	-	-	-	
		غرزة ٣٠١ "Ls"	**١	**١,٢	-	
		غرزة ٥١٤	**٢,٢	**١,٢	-	
		غرزة ٥١٦	**٤,٨	**٣,٨	**٢,٦	
	م	١,٧	٢,٥	٣,١	٣,٥	
	الخامة الرابعة	خيط ١	غرزة ٣٠١ "Ss"	-	-	-
			غرزة ٣٠١ "Ls"	*٠,٨	*٠,٦	-
		غرزة ٥١٤	**١,٤	*٠,٦	-	
		غرزة ٥١٦	**١,٨	**١	*٠,٤	
م		١,٤	٢,٢	٢,٦	٣	
خيط ٢		غرزة ٣٠١ "Ss"	-	-	-	
		غرزة ٣٠١ "Ls"	*٠,٨	*٠,٤	-	
		غرزة ٥١٤	**١,٢	*٠,٤	-	
		غرزة ٥١٦	**١,٦	*٠,٨	*٠,٤	

جدول ١٣. دلالة الفروق بين المتوسطات لاختبار مقاومة انزلاق لنمطي خيطي الحياكة محل الدراسة للعينات المحاكاة باستخدام الغرزة ٣٠١ SS

الخامات	الغرزة ٣٠١ Ss	م	انحراف معياري	قيمة (ت)	الدلالة
الخامة الأولى	خيط ١	٢,٣	٠,٩٤٧	٢,٤٧٨	دال عند ٠,٠٥
	خيط ٢	١,٧	١,٠٠٢		لصالح خيط الحياكة ٢/٤٠
الخامة الثانية	خيط ١	٢,٢	٠,٨٦٣	٠,٣٣٥	غير دال ٠,٢١٦
	خيط ٢	٢	٠,١٢٦		
الخامة الثالثة	خيط ١	١,٧	٠,٧٩٠	٠,٥١٩	غير دال ٠,١٥٧
	خيط ٢	١,٣	٠,٦٢٤		
الخامة الرابعة	خيط ١	١,٧	٠,٨١٠	٠,٢٠١	غير دال ٠,٣٣٦
	خيط ٢	١,٤	٠,٦٣٣		

جدول ١٤. دلالة الفروق بين المتوسطات لاختبار مقاومة انزلاق لنمطي خيطي الحياكة محل الدراسة للعينات المحاكاة باستخدام الغرزة ٣٠١ Ls

الخامات	الغرزة ٣٠١ Ls	م	انحراف معياري	قيمة (ت)	الدلالة
الخامة الأولى	خيط ١	٢	٠,١٠٤	٠,٣٤٥	غير دال ٠,١٠٨
	خيط ٢	١,٨	٠,٦٢٥		دالة عند ٠,٠٥ لصالح خيط الحياكة ٢/٤٠
الخامة الثانية	خيط ١	٣	١,٠٦٧	٢,٤١٣	غير دال ٠,٤٦٩
	خيط ٢	٢,٥	١,٣٢١		
الخامة الثالثة	خيط ١	٢,٢	٠,٥٥٣	٠,٤٦٠	غير دال ٠,٤٦٩
	خيط ٢	٢,٣	٠,٧٤٠		
الخامة الرابعة	خيط ١	٢,٥	٠,٦٣٢	٠,٢٣٨	غير دال ٠,٣١٩
	خيط ٢	٢,٢	٩٥٨.٠		

دلالة (٠,٠١ أو ٠,٠٥) وبالرغم من أن الدلالة لصالح خيط الحياكة ٢/٤٠ إلا أن مقاومة انزلاق للعينات المحاكاة لنمرة خيط الحياكة ٣/٣٠ أفضل مظهرياً وأقل في فتحة الحياكة ويمكن تفسير ذلك أن القيمة الإحصائية تكون دالة عند المتوسط الأعلى أما بالنسبة لقيم مقاومة الانزلاق تكون أفضل كلما قلت فتحة الحياكة، أما بالنسبة للخامة الثالثة فكانت قيمة (ت) هي (٠,١٥٢) وهي غير دالة إحصائياً عند مستوي دلالة (٠,١٦٤).

ويمكن تفسير النتيجة السابقة وبالرغم من أن الدلالة لصالح خيط الحياكة ٢/٤٠ إلا أن مقاومة انزلاق للعينات المحاكاة لنمرة خيط الحياكة ٣/٣٠ أفضل مظهرياً وأقل في فتحة الحياكة ويمكن تفسير ذلك أن القيمة الإحصائية تكون دالة عند المتوسط الأعلى أما بالنسبة لقيم مقاومة الانزلاق تكون أفضل كلما قلت فتحة الحياكة لما له من قوة تحمل وكبر سمكه، مما يحسن من جودة الحياكة.

يتضح من الجدول (١٥) وجود تأثير ذو دلالة معنوية لاختبار مقاومة الانزلاق للعينات المحاكاة للخامات الأربعة المتناولة بالدراسة لغرزة ٥١٤ فكانت قيمة (ت) للخامات الأربعة علي التوالي هي (٢,١١٦، ٢,٠٦٩، ٢,٤١٨، ٢,٠١٠) وهي جميعها دالة إحصائياً عند مستوي دلالة (٠,٠٥) وبالرغم من أن الدلالة لصالح خيط الحياكة ٢/٤٠ إلا أن مقاومة الانزلاق للعينات المحاكاة لنمرة خيط الحياكة ٣/٣٠ أفضل مظهرياً و أقل في فتحة الحياكة ويمكن تفسير ذلك أن القيمة الإحصائية تكون دالة عند المتوسط الأعلى أما بالنسبة لقيم مقاومة الانزلاق تكون أفضل كلما قلت فتحة الحياكة.

يشير الجدول (١٦) إلي وجود تأثير ذو دلالة معنوية لاختبار مقاومة الانزلاق للعينات المحاكاة للخامات الأربعة المتناولة بالدراسة لغرزة ٥١٦ فكانت قيمة (ت) للخامة الأولى والثانية والرابعة علي التوالي هي (٢,٠٦١، ٢,٢١٨، ٥,٢١٤) وهي جميعها دالة إحصائياً عند مستوي

جدول ١٥. دلالة الفروق بين المتوسطات لاختبار مقاومة انزلاق لنمطي خيطي الحياكة محل الدراسة للعينات المحاكاة باستخدام لغززة ٥١٤

الخامات	الغززة ٥١٤	م	انحراف معياري	قيمة (ت)	الدلالة
الخامة الأولى	خيطة ١	٣	٠,٦٣٩	٢,١١٦	دالة عند ٠,٠٥ لصالح خيطة الحياكة ٢/٤٠
	خيطة ٢	٢,٥	٠,٧٨٩		
الخامة الثانية	خيطة ١	٤	٠,٦٧٨	٢,٠٦٩	دالة عند ٠,٠٥ لصالح خيطة الحياكة ٢/٤٠
	خيطة ٢	٣,٥	٠,٥٥٩		
الخامة الثالثة	خيطة ١	٤	٠,٦٧٠	٢,٤١٨	دالة عند ٠,٠٥ لصالح خيطة الحياكة ٢/٤٠
	خيطة ٢	٣,٥	٠,١٢٧		
الخامة الرابعة	خيطة ١	٣	٠,٩٠٤	٢,٠١٠	دالة عند ٠,٠٥ لصالح خيطة الحياكة ٢/٤٠
	خيطة ٢	٢,٥	٠,٨٦٣		

جدول ١٦. دلالة الفروق بين المتوسطات لاختبار مقاومة انزلاق لنمطي خيطي الحياكة محل الدراسة للعينات المحاكاة باستخدام لغززة ٥١٦

الخامات	الغززة ٥١٦	م	انحراف معياري	قيمة (ت)	الدلالة
الخامة الأولى	خيطة ١	٣,٢	٠,٩٤١	٢,٠٦١	دالة عند ٠,٠٥ لصالح خيطة الحياكة ٢/٤٠
	خيطة ٢	٢,٦	٠,٥٢٣		
الخامة الثانية	خيطة ١	٧	١,٣٠٢	٥,٢١٨	دالة عند ٠,٠١ لصالح خيطة الحياكة ٢/٤٠
	خيطة ٢	٦	١,٤٥٦		
الخامة الثالثة	خيطة ١	٦	٠,٢٦٧	٠,١٥٢	غير دال ٠,١٦٤
	خيطة ٢	٦,١	١,٣٢٥		
الخامة الرابعة	خيطة ١	٣,٥	٠,٩٧٦	٢,٢١٤	دالة عند ٠,٠٥ لصالح خيطة الحياكة ٢/٤٠
	خيطة ٢	٣	٠,٦٦٨		

٢- الاستفادة من نتائج البحث في صناعة الملابس الجاهزة من الأقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا لرفع مستوى الجودة.

٣- الاستفادة من نتائج البحث في تطوير بعض المقررات التي تدرس بقسم الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد المنزلي والكليات الفنية المناظرة.

٤- حث الباحثين على إجراء أبحاث مماثلة تهتم بحل مشاكل إنتاج الخامات ذات الطبيعة الخاصة المستخدمة في صناعة الملابس الجاهزة.

٥- الربط بين الكليات المتخصصة وسوق العمل لتوفير ما يحتاجه من متخصصين فنيين في هذا المجال.

٦- تبادل الخبرات العملية والنتائج البحثية مع مصنعي الملابس الجاهزة للوصول بالصناعة المصرية إلى مستوى الجودة المطلوبة.

ملحوظة: البحث مستخرج من رسالة ماجستير

تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (أحمد فؤاد عدوي- ٢٠٠٠) ودراسة (Rajkishore Nayak -2012) لتأثير اختلاف نمر خيطة الحياكة علي خواص الحياكة طبقاً للتركيب البنائي لها من حيث معامل البرم ومعامل الزوي وعدد الأطراف المزوية، فيرجع ذلك إلي أن كلما زاد سمك الخيطة زادت متانته وبالتالي تزداد قوة شده، ممكا يعكس علي مقاومة للانزلاق ويقلل من فتحة الحياكة، وبذلك قد تحقق صحة الفرض الفرعي الثاني.

مما سبق يتضح تحقق الفرض الثاني بتحقق الفرضين الفرعيين.

### التوصيات

١- الاهتمام بدراسة أثر الخواص الطبيعية والميكانيكية للاقمشة القطنية المخلوطة بالليكرا على كفاءة حياكتها.

## المراجع

عبدالمولى الصديق ٢٠١٠: رؤية توضيحية لمفهوم الجودة في الاسلام"، مقال لمجلة عالم الجودة - العدد الأول - أغسطس. نجلاء عبد الخالق ٢٠٠٠: "إنتاج جوارب طبية تستخدم في علاج دوالي الساقين البسيطة والحرجة وتناسب مع الأداء الوظيفي ومناخ جمهورية مصر العربية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.

مواصفة قياسية مصرية ٣٣٤٠: خيوط الليكرا (المطاطة) الخام والمحورية.

مواصفة قياسية مصرية ٤٨٣٩: التحليل الكمي الكيميائي لمخاليط الخامات النسجية.

ASTM D1683/2011: "Test Method for Failure in Sewn Seams of Woven Apparel Fabrics".

ASTM D3776/2013: "Test Methods for Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric".

ASTM D1777/2015: "Test Method for Thickness of Textile Materials".

ASTM D5035/2015: "Test Method for Breaking Force and Elongation of Textile Fabrics (Strip Method)".

ISO 13936/2-2004: " Determination of the slippage resistance of yarns at a seam in woven fabrics - Part 2: Fixed load method".

ISO 7211/2-1984: "Determination of number of threads per unit length".

ISO 7211/5-1984: Methods of analysis -Part 5: Determination of linear density of yarn removed from fabric'.

Textile Glossary 2001, Celanese Acetate LLC.

أيمن السيد محمد السيد ٢٠٠١: "تقييم نظم تجهيز الملابس القطنية لمقاومة التجعد والاستفادة منها في تطوير جودة الملابس الجاهزة"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.

المعجم الوجيز ١٩٩١: مجمع اللغة العربية.

المعجم الوسيط ٢٠٠٤: مجمع اللغة العربية.

بهاء الدين إسماعيل رأفت، عابدة علي أحمد الزرقا ١٩٩٢: " تصنيع الملابس الجاهزة"-دار الفكر العربي-القاهرة-الطبعة الأولى.

دعاء فوزى عبد الخالق ٢٠٠٢: "دراسة بعض الصعوبات التي تواجه أقمشة التريكو المخلوطة بالليكرا على بعض مراحل التصنيع المختلفة"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.

سوسن عبد اللطيف رزق، محمد البدرى عبد الحكيم ٢٠٠٣: "الجودة في صناعة الملابس"-عالم الكتب- القاهرة- الطبعة الأولى.

عبد المنعم صبرى ١٩٧٥: "معجم مصطلحات الصناعات النسجية"- مطابع الأهرام.

## ABSTRACT

### Effect of Different Ratio of Blended Cotton Fabrics Lycra on Sewing Quality

Wesam. M. Mohamed, Fatma.M. Abd El-hamed

The research aims to analyze the types of Lycra fibers and different ratios mixed with cotton fabrics, Identify of the effect of different mixing ratios Lycra fibers on the physical and mechanical properties of cotton fabrics, Identify the most important problems facing the garment manufacturers of Cotton blended fabrics Lycra, and put some proposals to address the problems which faced the production of ready made garments of Cotton blended fabrics Lycra different mixing ratios, Identify physical and mechanical properties affecting the sewing quality of Cotton blended fabrics Lycra different mixing ratios, measure the impact of variables (Material-stitches-density of sewing thread) on the sewing quality of Cotton blended fabrics Lycra different mixing ratios, the research sample consisting of four types of Cotton blended fabrics Lycra different mixing ratios (Polyester/Lycra, Cotton/Lycra) mixing ratios in the weft thread (10%,15%) and mixing ratios in the warp thread (100% Cotton), research tools Included testing laboratory of the properties of physical and mechanical of Cotton blended fabrics Lycra, also included questionnaire addressed to manufacturers of ready made garments from Cotton blended fabrics Lycra to identify its sewing problems

One of the main search results there is an indication moral effect mixing Lycra cotton blended fabrics of the research agents (Stitch type, Sewing thread Count) on the seam strength, it became clear that seam stitch 301 Ls was the best of the stitches on the study in terms of the seam strength, and Sewing thread Count was the best with 30/3, It is also One of the main search results there is an indication moral effect mixing Lycra cotton blended fabrics of the research agents (Stitch type, Sewing thread Count) on the seam slippage, it became clear that seam stitch 301 Ss was the best of the stitches on the study in terms of the seam slippage, and Sewing thread Count was the best with 30/3.

One of the main recommendations of the study to take advantage of the search results in the field of ready made garment industry to improve the quality of final products from Cotton blended fabrics Lycra by identifying the best stitch type and the best sewing thread Count, Deepen and broaden the studies in the direction of seam quality in order to confirm the quality standards and access to the required level, And the link between academia and organizations, and between companies and garment factories through research applications to gain access to the best performance of the clothes made of Cotton blended fabrics Lycra.

**Key Words: Fabric - Sewing Quality - Lycra**